

Professionele houtvoedende olie gemaakt van natuurlijke oliën voor niet-gelakte vloeren, meubels en fijn hout- en timmerwerk

REVOL

Onderhoudsolie

- Profiel** : diep indringend, reinigend, houtvoedend en beschermend. Door de kleine moleculen dringt de olie diep in het hout door. REVOL accentueert de tekening van de houtverf. Vuil- en waterafstotend. Snelle (door)droging.
- Arbo-classificatie** : oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen NIET aan Arbo.
- Toepassing** : dunne, diep impregnerende olie met natuurlijk verdunningsmiddel voor het onderhouden en reinigen van eerder –met CORCOL- geoliede houten vloeren, meubelen etc. ook geschikt voor het behandelen van kaal hout.
- Eigenschappen** : impregnerend en beschermend. Zeer goed water- en vuilafstotend. Door de reinigende, natuurlijke verdunningsmiddelen is REVOL in het bijzonder geschikt voor het onderhouden van eerder geoliede oppervlakken.
- Systeemopbouw**
- Verdelen : dun aanbrengen. Indien nodig, op zuigende houtsoorten, direct nogmaals aanbrengen. 20 – 60 minuten laten intrekken.
 - Inwrijven : rustig inwrijven met een stevige pad, indien mogelijk met een boenmachine. Overtollige olie met een doek of wisser van de vloer verwijderen.
 - Droogwrijven : volledig droogwrijven met een boenmachine met zachte pad en een katoenen doek.
 - Let op : onvoldoende uit- en droogwrijven kan leiden tot glansplekken, kleverigheid en vuilaanhechting. Ventileer goed tijdens gebruik en droging. Na behandeling eventueel afwerken met AQUAMARIJN SOLIM afwerkwas
- Verwerking**
- Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%.
 - Aanbrengen : goed schudden. De olie moet het hout verzadigen en mag beslist niet als een laklaag op het oppervlak liggen.
 - Ondergrond : de ondergrond dient schoon, droog en goed geschuurd te zijn.

- Gereedschap : reinigen met AQUAMARIJN LINOTYN universele verfverdunder of zuivere gomterpentijn.
- Verdunning : gebruiksklaar.
- Rendement** : 15 -20 m²/liter, echter sterk afhankelijk van de ondergrond.
- Droging** (bij 20 °C, 65% RLV)
- Belastbaar : droog en belastbaar na 12 uur. Toegepast op kaal hout na 7 – 14 dagen vochtbelastbaar. Onder ongunstige omstandigheden dient men rekening te houden met langere droogtijden.
- Technische gegevens**
- Dichtheid : 0.89 – 0.91 kg/dm³
- Viscositeit : 46 – 52 sec. ISO-cup3, bij 20°C
- Vaste stofgehalte : 58 – 60%
- Onderhoud** : gemorste koffie- en wijnvlekken zo snel mogelijk verwijderen. Wekelijks stofvrij maken en reinigen met een in warm water met AQUAMARIJN CLIEN-R oppervlaktereiniger uitgewrongen vochtige dweil of vloermop. Sterk vervuilde oppervlakken reinigen met CLIEN-S speciaalreiniger. Zie verder Onderhoudswijzer Aquamarijn Olievloeren en Onderhoudswijzer Aquamarijn Waxvloeren
- Verpakking** : 200 ml. Flacons
1 en 5 liter bussen
- Opslag** : koel, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren. Ongevoelig voor vorst.
- Houdbaarheid** : de onderhoudsolie is minimaal twee jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.
- Voorzorgsmaatregelen** : Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
In lijnoliegedrenkte lappen uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hite.
Vermijd het inademen van oplosmiddeldampen. Het raadzaam om de normale arbeidshygiëne in acht te nemen; niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Vermijd contact met ogen, huid, etc. Verfafval niet door de gootsteen of het toilet spoelen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Gebruik beschermende handschoenen. Dit product bevat natuurlijke, plantaardige oplosmiddelen die, evenals alle andere oplosmiddelen in hoge dampconcentraties schadelijk zijn. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

Leveringsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 23 december 19991 onder nr. 310/91.

© Copyright 1998 *Rigo Special Coatings/UP Quality & Environment b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.